



Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Odnowa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Koło na odcinku Czołowo – Koło**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), wyjaśnia, co następuje:

PYTANIE 1:

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach w ST D-05.03.05c w zakresie wolnej przestrzeni próbek betonu asfaltowego (AC 16 W 50/70) pobranych z drogi z warstwy wiążącej (**próbki rdzenie z drogi**) oraz ich określenie na poziomie **4,0-8,0%** (dla KR3-4). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni wynoszący **3,0-6,0%** (KR3-4) nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy **4,0** a 7,0%. Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 8,0%.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie wolnej przestrzeni, określając ją na poziomie 4,0 – 7,0 %.

PYTANIE 2:

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach ST D-05.03.13a w zakresie wolnej przestrzeni próbek mieszanki SMA 11 45/80-55 pobranych z drogi z warstwy ścieralnej (**próbki rdzenie z drogi**) oraz ich określenie na poziomie **1,5-4,5%** (dla KR3-4). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni wynoszący **3,0-6,0%** nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy **1,5** a 3,0% (KR3-4). Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 97% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 4,5%.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie wolnej przestrzeni, określając ją na poziomie 1,5 – 3,0 %.

PYTANIE 3:

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach w ST D-05.03.05c w zakresie wymagań w stosunku do dopuszczalnych odchyłek od uziarnienia oraz ilości lepiszcza i ich dostosowanie do wymagań normy PN-EN 13108-21 (Zakładowa kontrola Produkcji). Producent mieszanki potwierdza jakość wyrobu budowlanego (mieszanki mineralno-asfaltowej) zgodnie z zapisami ww. normy i przedstawia Deklarację Właściwości Użytkowych. Wymagania powinny różnicować odchyłki dla jednej próbki i średniej z wielu prób (zapis PN-EN 13108-21) i być dostosowane do wymagań normy.

ODPOWIEDŹ: Mieszanka mineralno- asfaltowa dla warstwy wiążącej AC16W oraz dla warstwy ścieralnej SMA11 w zakresie uziarnienia i zawartości lepiszcza musi spełniać wymagania określone w SST D-05.03.05C i SST D-05.03.13.

PYTANIE 4:

W SST dla warstwy wiążącej D-05.03.05c oraz D-05.03.15 – dla AC16P wskazany jest asfalt 50/70. Zastosowanie tego rodzaju asfaltu nie pozwala na uzyskanie parametru „odporności na deformacje trwałe” na poziomie wymagań zawartych w WT-2 2014 – dokument przywołany w SST. Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie dla AC16W oraz dla AC18P asfaltu 35/50.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zezwala na zastosowanie dla AC16W oraz dla AC18P asfaltu 35/50.